

**GREMMLER®****BAUCHEMIE**

## Productinformatie

# GI 130 Deklak

**Oplosmiddelvrij – zeer goede dekking – goed reinigbaar**

### Productomschrijving

GI 130 is een oplosmiddelvrije, hoog gepigmenteerde 2-componenten reactieven kunststof op basis van epoxyhars.

### Toepassing

GI 130 is een speciaal ingestelde verzegeling en aflakmateriaal voor cementgebonden en kunsthars ondergronden. Zeer goed toepasbaar voor mechanisch en chemisch belastbare oppervlakken zoals magazijnen, werkplaatsen, levensmiddelbedrijven en chemische bedrijven. GI 130 is als deklak te gebruiken op gladde en antislip ondergronden.

### Eigenschappen

Oppervlakken afgewerkt met GI 130 kenmerken zich door de hoe taaiheid en krasbestendigheid.

Na uitharding is GI 130 uitstekend bestand tegen water, zeewater en afvalwater, verder tegen diverse logen, verdunde zuren, zoutoplossingen, minerale oliën, smeerolie en brandstoffen, evenals vele oplosmiddelen.

Bij een UV inwerking moet met een enige kleurverandering rekening worden gehouden. De technische eigenschappen worden hierdoor niet beïnvloed. De chemische bestendigheid vindt u terug op het desbetreffende chemicaliënbestendigheidsblad.

### EU verordening 2004/42/EG – (Decopaint richtlijnen)

De in de EU verordening 2004/42 toegestane maximale inhoud aan VOC (productcategorie IIA/j Typ Lb) bedraagt in gebruiksklare toestand 500 g/l (limiet 2010). De maximale inhoud van GI 130 in gebruiksklare toestand is < 500 g/l VOC.

### Productgegevens

<b>Kleur</b>	RAL 7023, 7032, andere kleuren op aanvraag	
<b>Verpakking</b>	6, 12 en 30 kg. Andere verpakkingen op aanvraag	
<b>Opslag</b>	vanaf de productiedag ca. 12 maanden, droog, gesloten, vorstvrij en koel.	
<b>Technische gegevens</b>		
<b>Dichtheid bij 23 / 50 % R.L.</b>	1,6 gr/cm <sup>3</sup>	
<b>Verbruik</b>	gladde ondergrond Afhankelijk van instrooien	ca. 350 - 500 gr/m <sup>2</sup> ca. 500 - 1000 gr/m <sup>2</sup>
<b>Mengverhouding</b>	Gewicht: 5 : 1	volume: 2,75 : 1
<b>Viscositeit bij 23°C</b>	Component A: 2500 – 3500 mPAs	component B: 40 – 50 s (4 mm beker)
<b>Omgeving, materiaal en ondergrond temperatuur</b>	minimaal + 10°C – maximaal + 30°C	
<b>Vaste stof</b>	100 %	
<b>Vlampunt</b>	ca. 130°C	
<b>Shore A / Shore D</b>	Shore D: 80 - 82	

### Verwerkingstijd bij 50 % R.L.

Omgevingstemperatuur	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	80 – 90 min.	40 – 45 min.	20 – 22 min.
Hogere temperaturen verkorten de pot-life en reduceren de viscositeit. Lagere temperaturen verhogen de pot-life en verhogen de viscositeit			

### Uitharding

Temperatuur ondergrond	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Begaanbaar, te bewerken	24 – 36 uur	10 – 20 uur	6 – 8 uur
Licht belastbaar	2 dagen	24 uur	20 uur
Volledig belastbaar	10 dagen	7 dagen	3 dagen

**Div.mechanische eigenschappen**

Drukvastheid	Buigtreksterkte	Hechttreksterkte	Slijtage (taber)
Niet bekend	Niet bekend	Betonbreuk	Niet bekend

**Aandacht****Giscode: RE1**

Voor een zekere en veilige verwerking van epoxyharsen en harders adviseren wij principieel de volgende merkbladen te raadplegen. **BG regel BGR 227.**

**Opmerkingen**


We garanderen een onberispelijke kwaliteit van het materiaal en geven de richtlijnen voor verwerking naar beste weten. Daar de plaatselijke omstandigheden nogal eens kunnen verschillen, zijn deze richtlijnen vrijblijvend. Neemt u in geval van twijfel zelf een proef.

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Gremmler Bauchemie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Gremmler met producten, die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het product veiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. De gegevens hebben betrekking op uitgebreide testen en praktijkervaringen. Ze zijn niet op elk geval afzonderlijk toepasbaar. Daarom adviseren wij proefstukken te maken. Technische verandering in geval van verdere ontwikkelingen voorbehouden. Voor overige gevallen verwijzen wij naar onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend volgens deze voorwaarden.

**CE markering**

De geharmoniseerde Europese standaard DIN EN 13 813 „Troffelvloeren en gietvloeren - Gietmassa's - Eigenschappen en vereisten" specificiert (januari 2003) vereisten voor gietmassa's voor binnen gebruik van vloerconstructies. Structurele gietvloeren, coatings en verzegelingen bijvoorbeeld diegenen die bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze standaard. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden gietvloeren vallen onder deze specificatie. Ze moeten CE-gelabeld zijn per Annex ZA. 3, Tabel ZA.1.5 en 3.3 en voldoen aan de vereisten van het gegeven mandaat van de Construction Products Directive (89/106):

	
Gremmler Bauchemie GmbH Lise-Meitner Strasse 5 - 46569 Hünxe	
07 <sup>1)</sup>	
EN 13813 SR- AR1 - B1,5 - IR4	
Kunstharsgebonden vloeren/coating voor binnen gebruik in gebouwen. (systemen zoals in Technisch informatieblad)	
Reactie op vuur	E1
Onthechting van corrosieve substanties	SR
Waterdamp doorlatendheid	NPD <sup>2)</sup>
Slijtvastheid	AR 1 <sup>3)</sup>
Hechttreksterkte	B 1,5
Slagvastheid	IR 4
Geluidsisolatie	NPD
Geluidsabsorptie	NPD
Thermische bestendigheid	NPD
Chemische bestendigheid	NPD

- 1) Laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering was toegewezen.
- 2) NPD een prestatie vastgesteld (No Performance Determined).
- 3) Heeft betrekking op gladden niet ingestrooidie laag.

**Productinformatie: groep lakken GI 130**

Postbus 102 – 5750 AC Deurne. Tel.: 0620737196. Fax: 0493-380184. [www@wba-bouwstoffen.nl](mailto:www@wba-bouwstoffen.nl) - [info@wba-bouwstoffen.nl](mailto:info@wba-bouwstoffen.nl)